



LÖTZINN Sn95Sb5

Bleifreie Legierungen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stannol Ecoloy Sn95Sb5 wird als Weichlot gemäß DIN EN ISO 9453 (Legierungsnummer. 201) gefertigt.

PRODUKTMERKMALE

- Schmelzbereich 235 - 240°C
- Bleifrei – RoHS geeignet

ANWENDUNG

Stannol Ecoloy Sn95Sb5 kann in Wellen-, Selektiv- oder Tauchlötanlagen eingesetzt. Massivlot kann je nach Anwendungsfall mit den meisten Flussmitteln verarbeitet werden. Anwendungsgebiete sind Elektrik und Elektronik.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	S-Sn95Sb5
Schmelzpunkt/-bereich:	235 - 240 °C
Dichte:	7,25 g/cm ³
Härte:	15 HB
Elektr. Leitfähigkeit:	11,9% IACS

LIEFERFORM

Stangen

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob Sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.